

	<p>ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA Rua Antonio Felamino, 430 Valinhos SP CEP 13297-452 Fone/Fax: (19) 2138 7600 www.itwppf.com.br contato@itwppf.com.br EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX</p>	<p>Data de Revisão: 02/2010 Revisão: 02 Veda Calhas</p>
---	---	--

PRODUTO

Selador monocomponente à base de borracha sintética, em solventes orgânicos. Uma vez curado, se transforma em uma borracha flexível e resistente.

PROPRIEDADE GERAIS (MC-S-Métodos de controle próprio. Cópias disponíveis)

a) Sem curar:

Aspecto:	pasta viscosa, com odor característico de solventes
Cor:	alumínio
Densidade:	
(MC-S-50.010):	0,9 (± 2) g/cm ³
Viscosidade	
(MC-S-50.021):	150.000 -200.000 mPa.s
Sólidos:	48 -52 %
Tempo de formação de pele:	10-20 minutos
(23 °C, 50 % umidade relativa)	
Tempo de cura:	24 horas para uma espessura de 3 mm.
(23°C, 50% umidade relativa)	
Temperatura de aplicação:	+5 a +35 °C

b) Curado:

Aspecto:	Borracha flexível e resistente, de superfície brilhante
Cor:	alumínio
Ruptura de Alongamento (MC-S-50.029):	600 -800 %
Dureza (MC-S-50.031):	35 -45 Sh A
Resistência à tração (MC-S-50.029):	1 -2 MPa
Encolhimento:	20% de perda de volume, curado completamente
Temperatura de trabalho:	-10 a +80 °C.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. **DDG 0800 600 4633**



ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA
Rua Antonio Felamino, 430
Valinhos | SP | CEP 13297-452
Fone/Fax: (19) 2138 7600
www.itwppf.com.br | contato@itwppf.com.br
EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX

Data de Revisão: 02/2010
Revisão: 02
Veda Calhas

APLICAÇÃO

Selador de uso Profissional para selar e aderir chapas galvanizadas, de alumínio e canaletas, dutos de ar condicionado e algerosas em geral entre si ou alvenaria, fibrocimento, telhas, madeira e metais..

Não causa oxidação. Resiste à intemperie (sol, água, radiação UV). É pintável

MODO DE USO

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de óxido. Lixar se necessário. Aplique com pistola para cartuchos. Pode-se alisar com espátula ou ferramenta similar molhada com detergente.

O tempo necessário para a cura depende da espessura do selador aplicado que, em ambientes muito frios, são maiores.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300 ml.

PRECAUÇÕES

a) De armazenagem:

Manter em lugares frescos e secos, protegidos das radiações solares, nas embalagens originais fechadas (a menos de +25 °C).

Vida útil: Cartuchos por 300 ml. 12 meses

b) De uso:

Evitar qualquer contaminação. Uma vez aberto, usar seu conteúdo dentro dos primeiros 30 dias.

Logo após utilizar o produto, fechar bem a tampa para evitar o ingresso de ar.

c) Toxicidade:

Evitar o contato. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água e sabão. Em caso de contato acidental com os olhos, lavar abundantemente com água. Não respirar os vapores.

Xn: Nocivo. Consultar a Ficha de Segurança correspondente.

Os dados contidos nesta ficha possuem caráter informativo. Foram produzidos de acordo com os melhores conhecimentos e experiências feitas até o momento. Não podemos assumir nenhuma responsabilidade por resultados obtidos por terceiros cujos métodos e procedimentos não tenham sido submetidos ao nosso controle.

Data de redação: 02/2010

Revisão: 02.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. **DDG 0800 600 4633**